ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НЦСС»
190005, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ, 6-Я КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛ., Д. 5-7, ЛИТЕРА А, ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 3-Н, КОМ. 28-29, ОФ. 201А

Испытательная лаборатория «Качество Продукции»
Аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024
141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 20А



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ_____Ф.И.Гардеев

Испытатель _____В.О. Хомакин
«27» марта 2024 г.

Протокол испытаний:	№ КПА22-29570
Дата протокола:	27.03.2024 г.
Наименование и контактные данные заказчика:	Индивидуальный предприниматель Демиденко Ирина Евгеньевна Место жительства: 355012, Российская Федерация г. Ставрополь, ул. Ленина, д.105 кв. 17 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 355008, Российская Федерация г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9/3
Изготовитель:	Индивидуальный предприниматель Демиденко Ирина Евгеньевна Место жительства: 355012, Российская Федерация г. Ставрополь, ул. Ленина, д.105 кв. 17 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 355008, Российская Федерация г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9/3
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Клей для всех видов обоев. Торговая марка: РЕМОНТИР
Дата получения образца (ов):	13.03.2024
Основание проведения испытаний:	Заявка № 29570 от 12.03.2024 г.
Стандарт (ы), устанавливающие требования и/или методы испытаний, сведения об изменениях:	ТУ 20.52.10-001-0140677135-2024 "Клей обойный для всех видов обоев"

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам). Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Условия проведения испытаний:	
Температура воздуха, ˚С	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, %	30 ÷ 80
Атмосферное давление, кПА	84 ÷ 115

Результаты испытаний

Наименование параметров	Значения параметров	Результат
Внешний вид:		
- до высыхания	Белые хлопья без посторонних включений	Соответствует
- после высыхания	После высыхания поверхность не должна иметь пор, должна быть однородной, без посторонних включений. Цвет не регламентируется.	Соответствует
Время высыхания до степени 3, при температуре (20±2) °С, мин., не более	360	240
Плотность насыпная при температуре (20±2) °С, г/л	150-250	203
Расчетный расход*, г/м^2 (л/м^2)	200	200
Вязкость, mPa.s	15000-18000	16950
Паропроницаемость пленки, мг/(м·ч·Па), не менее	0,05	0,08
1.1.2.7 Концентрация ионов водорода, pH	10-11	10,4

Заключение:

Представленные на испытания образцы: Клей для всех видов обоев. Торговая марка: РЕМОНТИР соответствуют требованиям ТУ 20.52.10-001-0140677135-2024 "Клей обойный для всех видов обоев"